



Suministro de pavimento vinílico heterogéneo acústico **FACTORY dB**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de 0,55 mm. dotada de un tratamiento PUR que facilita el mantenimiento. En rollos de 2 m. de ancho x 25 m. de largo y 3,2 mm de espesor. Con un peso de 2.700 gr/m². Clasificación al uso 33 (comercial intenso) y 42 (industrial general) según norma EN 685. Reacción al fuego y comportamiento al humo Bfl-s1 según norma EN 13501-1. Resistencia al deslizamiento según norma DIN 51130: R9. Reducción de ruido de impacto 19 dB según norma EN ISO 717-2. Resistencia a la abrasión Grupo T según norma EN 660-1. Antiestático <2kV según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento 0,2 mm. según norma EN ISO 24343. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua, 250-300 gr/m² (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora. Las juntas podrán ser soldadas mediante termofusión o soldadura química en frío.



Enero 2024