



Suministro de pavimento vinílico heterogéneo **PLAINSOFT**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de 0,35 mm. dotada de un tratamiento PUR que facilita el mantenimiento. En rollos de 2 m. de ancho x 25 m. de largo y 2 mm. de espesor. Con un peso de 1.300 gr/m<sup>2</sup>. Clasificación al uso según norma ISO 10874: 32 (comercial general). Reacción al fuego y comportamiento al humo según norma EN 13501-1: Cfl-s1. Resistencia al deslizamiento según norma EN 13893 Clase DS y DIN 51130: R9. Resistencia a la abrasión según norma EN 660-1: Grupo T. Resistencia al punzonamiento según norma EN 433:  $\leq 0,2$  mm. Emisión de formaldehído E1 (no emission). Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua en dispersión acuosa, 250-300 gr/m<sup>2</sup> (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora de estireno acrílico. Las juntas podrán ser soldadas mediante termofusión o mediante técnica de soldadura química en frío.



Enero 2024