



Suministro de pavimento vinílico heterogéneo **TRIBECA 43**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de 0,7 mm., dotada de un tratamiento PUR que facilita el mantenimiento. En rollos de 2 m. de ancho x 12-20 m. de largo y 2 mm. de espesor. Con un peso de 3.060 gr/m<sup>2</sup>. Clasificación al uso 34 (comercial muy intenso) y 43 (industrial intenso) según norma EN ISO 10581 / EN ISO 10582. Reacción al fuego y comportamiento al humo Bfl-s1 según norma EN ISO 13501-1. Resistencia al deslizamiento Clase DS según norma EN 13893 y R10 según norma DIN 51130. Resistencia a la abrasión Grupo T según norma EN 660-2. Antiestático ≤ 2kV según norma EN 1815. Resistencia al punzonamiento ≤ 0,10 mm según norma EN ISO 24343-1. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua, 250-300 gr/m<sup>2</sup> (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora de estireno acrílico. Permite soldadura de las juntas por termofusión y soldadura química en frío.



Enero 2024