



Suministro de pavimento vinílico heterogéneo LVT **THERMOFIX WOOD 41**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de 0,4 mm. dotada de un tratamiento PUR que facilita el mantenimiento. En lamas de 180 mm. de ancho x 1200 mm. de largo y 2 mm. de espesor. Con un peso de 3000 gr/m2. Clasificación al uso 32 (comercial general) y 41 (industrial moderado) según norma EN ISO 10581,10582. Reacción al fuego y comportamiento al humo Bfl-s1 según norma EN 13501-1. Resistencia al deslizamiento Clase DS según norma EN 13893 y R11 según norma DIN 51130. Dispone de una sustancia activa antibacteriana en su superficie según norma EN ISO 846. Resistencia al punzonamiento max. 0,1 mm según norma EN ISO 24343-1. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo especial para suelos LVT, 250-300 gr/m2 (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora especial para suelos LVT.



Enero 2024